

Karta produktu:

Spoiwo cyna CYNEL LC60-SW26 1,0mm / 0,10kg

CYNEL UNIPRESS



Producent:	CYNEL UNIPRESS
Symbol:	72.7501
Kod producenta:	72.7501
Kod EAN:	5902884600008

Opis produktu

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Zastosowanie:

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Dane techniczne:

- Opakowanie: szpulka 100g
- Średnica: 1,0mm
- Zawartość cyny: 59,5% do 60,5%
- Temperatura topienia: 183°C do 190°C
- Temperatura pracy: 320°C do 420°C
- Ciężar właściwy 8,65 g/cm

O producencie:

Prezentowany produkt został **wyprodukowany w całości w Polsce**. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Firma Cynel Unipress posiada wdrożony **Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem** zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Cynel Unipress jest wiodącym producentem spoiw lutowniczych na polskim rynku. Od wielu lat wyroby Cynel Unipress zdobywają uznanie i stosowane są przez wielu producentów elektronicznego sprzętu telewizyjnego, telekomunikacyjnego, elektrotechnicznego, oświetleniowego oraz przedstawicieli wielu innych gałęzi przemysłu. Doświadczenie i wieloletnia tradycja Cynel Unipress pozwala zaoferować wytwarzane produkty wszystkim tym, dla których szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w środowisku niekorozyjnego topnika stanowi część ich procesu technologicznego. Cynel Unipress posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004.

Specyfikacja

Opakowanie	0,10kg
Spoiwo	z topnikiem
Średnica spoiwa [mm]	1
Typ	spoiwo